

HELUZ PLUS 38 csiszolt

FELHASZNÁLÁS

Hőszigetelő, csiszolt téglá, rendszerszerű, vékonyrétegű habarcsos falazáshoz, védett, egyrétegű peremfalazathoz és hőszigetelt peremfalazathoz.



A TERMÉKEK TULAJDONSÁGAI

Gyártóüzem	Hevlín II.
A falazati elem szilárdsága (MPa)	10
$\lambda_{10, dry, unit}$ (W/(m.K))	0,1
Méreték h x sz x m (mm)	247 x 380 x 249
Tűzállósági osztály	A1
Fajsúly (kg/m ³)	595
A raklap átl. szállítási súlya. inf. (kg)	13,9
Kiegészítő téglák gyártása (igen/nem)	Nem

A FALAZÓHABARCS TULAJDONSÁGAI

	SBC	SB	PU
Szükséges téglamennyiség 1 m ² -re (db)	16	16	16
Szükséges téglamennyiség 1 m ³ -re (db)	42,1	42,1	42,1
Habarcsigény (kg/m ² , m ² /adag, kg/m ²)	4,05	4,98	5,0

HŐTECHNIKA

$\lambda_{design, mas}$ (W/(m.K))	0,112	0,112	0,112
$U_{design, mas}$ (W/(m ² .K)) a vakolatok hatása nélkül	0,28	0,28	0,28
$U_{design, mas}$ (W/(m ² .K)) vakovalattal együtt	0,25	0,25	0,25
$U_{dry, mas}$ (W/(m ² .K)) vakovalattal együtt	0,23	0,23	0,23
Páradiffúziós ellenállási szám μ (-)	5/10	5/10	5/10
A vakolatlan falazat specifikus hőkapacitása c (kJ)	1,0	1,0	1,0

TŰZÁLLÓSÁG

Mindkét oldalon vakolt fal	REI 120	REI 120	REI 120
Falak kihasználtsági szintje α	1,0	1,0	1,0

STATIKA


A falazat területi tömege vakovalattal együtt (kg/m ²)	282	282	282
Falazati elemek csoportja	3	3	3
A falazati elem szilárdsága (MPa)	10	10	10
A falazat nyomószilárdsága f_k (MPa)	3,6	2,8	1,8
Rugalmassági modulus együtthatója K_E	1000	1000	600
A falazat nyírószilárdsága f_{vk0} (MPa)	0,3	0,3	0,06

HANGSZIGETELÉS


Laboratóriumi légszigetelés R_w (dB)	44	44	43
Mért érték/tájékoztató jellegű érték	tájékoztató	tájékoztató	tájékoztató
A falazat területi tömege vakovalattal együtt (kg/m ²)	NPD	NPD	NPD
A habarcs térfogatsúlya min. (kg/m ³)	NPD	NPD	NPD
A vakolat térfogatsúlya min. (kg/m ³)	NPD	NPD	NPD
Vakolatvastagság (mm)	2x15	2x15	2x15

SAROK- ÉS FALAZATKÖTÉSEK


- SAROKKÖTÉS, AZ 1. SOR FALAZAT




- SAROKKÖTÉS, A 2. SOR FALAZAT



- KÖTÉS AZ ABLAKFALAZATNÁL, AZ 1. SOR FALAZAT



- KÖTÉS AZ ABLAKFALAZATNÁL, A 2. SOR FALAZAT



- SOHA NE TEGYEN TÉGLÁT A VÁGOTT OLDALÁVAL A FALAZATBA

Általános információk: A falazat tulajdonságait a falazóelem, a habarcs és a felületkezelés kombinációja határozza meg. Ezért be kell tartani a szerkezetek tervezési és kivitelezési alapelveit a HELUZ társaság dokumentumaival, valamint az általános előírásokkal és műszaki szabványokkal összhangban. Részletesebb és naprakészebb információk a heluz.hu oldalon találhatóak, amelyek mindig elsőbbséget élveznek az adatlappal szemben. Az adatlap összegzi a termékek és tervezési jellemzők kiemelt tulajdonságait, hogy alapvető információkat nyújtson a szerkezetek tervezéséhez. Ha az egyes adatoknál nem szerepel másként, az európai harmonizált szabványokból és ezek Csehországra vonatkozó honosításából kell kiindulni.

A termékek tulajdonságait az EN 771-1:2011+A1:2015 harmonizált szabvány határozza meg. A termékek összes megadott paramétere a teljesítménynyilatkozatban szerepel.

A falazóhabarcs tulajdonságai a kiválasztott habarcs típusokra vonatkozóan az egyes oszlopokban találhatóak. A habarcsigény megfelel a falazat technológiai előírás szerinti kivitelezésének - HELUZ kivitelezési kézikönyv. Az irányadó munkaigény állványzat nélkül van feltüntetve.

Hőtechnika. Az értékek az EN 1745 szabvány szerint vannak megadva. $\lambda_{design, mas}$ a $U_{design, mas}$ megfelelnek a tervezési értékeknek. A vakolatot a következőknél veszik figyelembe: külső hőszigetelő vakolat $s \lambda = 0,11$ W/m.K értékkel 40 mm vastagságban és belső vakolat $s \lambda = 0,88$ W/m.K értékkel 10 mm vastagságban. Hővezetési ellenállás a külső oldalon $R_{se} = 0,04$ m².K/W és a belső oldalon $R_{si} = 0,13$ m².K/W. Az $U_{dry, mas}$ a vakolt falazat értékeit adja meg a téglá és a habarcs száraz állapotában.

Tűzállóság mindkét oldalon vakolt falakra van megadva. A HELUZ SBC és HELUZ SB habarcsok esetében az értékek az EN 1996-1-2 szabvány B. mellékletének megfelelően vagy vizsgálati eredmények alapján vannak megadva. A HELUZ hab (PU) és a HELUZ SIDI habarcsokat a vizsgálati eredmények alapján határoztuk meg.

Statika. A falazóelemek csoportja az EN 1996-1-1 szabvány szerint került megadásra. A falazat mechanikai tulajdonságai az EN 1996-1-1 szabvány szerinti számításokon és vizsgálati eredményeken alapulnak. A HELUZ hab (PU) és a HELUZ SIDI habarcsokra vonatkozóan a vizsgálati eredmények alapján kerültek meghatározásra.

Hangszigetelés. Az R_w értékeket a fal akkreditált laboratóriumban végzett méréseivel a fal meghatározott anyagösszetétele és a falazat felületi tömege mellett határozzák meg. Az informatív értékek hasonló típusú téglák vizsgálati eredményei és a szerkezet anyagösszetétele alapján készült megalapozott becslésnek felelnek meg.